

**产品质量指标:**

项 目	RJ-1650
外 观	浅黄色或无色透明油状液体
粘 度 (mm <sup>2</sup> /s)	
40 °C	22-28
100°C	4.9-5.4
粘度指数 ≥	130
酸 值 (mgKOH/g) ≤	0.05
倾 点 (°C) ≤	-60
闪点 (开口, °C) ≥	250

注:部分指标可根据客户的需要作相应的调整

**性能特点:**

- 优异的润滑性
- 高氧化稳定性和热稳定性
- 优异的水解稳定性
- 优异的低温性能
- 低挥发性、低残碳
- 可生物降解

**应用领域:**

- 航空发动机油 最高达 98%
- 空气压缩机油 最高达 98%
- 润滑脂基础油 10-90%

**包装及储运:**

- 铁桶包装, 每桶净重 180KG; 塑胶吨桶包装, 每桶净重 900KG
- 按非危险品运输和储存, 阴凉干燥通风处密闭保存, 储存期建议不超过 2 年

电话: 0635-6171555

网址: [www.sdxfrj.com](http://www.sdxfrj.com)

地址: 山东省聊城市东昌府区黄山路荣富中心 1901 室

山东信发瑞捷新材料科技有限公司  
Shandong Xinfar Ruijie New Material Technology Co., Ltd

---

电话：0635-6171555

网址：[www.sdxfrj.com](http://www.sdxfrj.com)

地址：山东省聊城市东昌府区黄山路荣富中心 1901 室