

产品质量指标:

项 目	RJ-1405	RJ-1453	RJ-1435
外 观	淡黄色至黄色透明液体		
粘 度 (mm ² /s)			
40℃	40-50	42-50	62-74
100℃	8-10	9-10	12-13
粘 度 指 数 ≥	180	180	180
酸 值 (mgKOH/g) ≤	3	1	1
闪点 (开口, °C) ≥	280	290	290
倾 点 (°C) ≤	-30	-35	-35
破乳化性 (54℃, 40-37-3) min ≤	-----	30	30

注:部分指标可根据客户需要作相应的调整

产品特点:

- 闪点高, 阻燃性好
- 优异的减摩、抗磨特性, 使用压力高
- 粘度指数高, 粘温性好
- 优良的空气释放性和抗泡性
- 低温性好, 适用于低温工况
- 可生物降解、不污染环境

推荐用途:

- HFDU 型抗燃液压油: 98%
- 锡钢板轧制油: 5~60%
- 切削、磨削 (纯油或水溶性油) 5~95 %
- 拔丝和冲压 (纯油或水溶性油) 5~95 %

包装及储运:

- 铁桶包装, 每桶净重 180KG; IBC 吨桶包装, 每桶 900KG;
 - 按非危险品运输和储存, 阴凉干燥通风处密闭保存, 储存期建议不超过 1 年
- 电话: 0635-6171555 网址: www.sdxfrj.com

地址: 山东省聊城市东昌府区黄山路荣富中心 1901 室